



SIMKYD PN.2514.KS I SIMKYD PN.2524.KS

Lakier nawierzchniowy alkidowy 1K w satynie



**maszyny
rolnicze
i budowlane**



**autobusy
i ciągniki
siodłowe**



**pojazdy
i maszyny
użytkowe**



**wózki
widłowe
i podnośniki**




**maszyny
i urządzenia
techniczne**

OPIS PRODUKTU

Wysokiej jakości farba alkidowa satynowa nadająca się do szerokiej gamy zastosowań. Idealna do malowania maszyn przemysłowych lub rolniczych, żurawi, wind lub pojemników. Kiedy jest łączona z pigmentami **Simplex**, tworzy trwałe i gładkie powłoki o wysokich wartościach estetycznych. Jako produkt jednoskładnikowy ma krótki czas schnięcia i jest łatwy do aplikacji. Może być stosowana za pomocą różnych metod, ale najlepsze efekty wizualne osiąga się przy tradycyjnym natrysku powietrznym. Oprócz tradycyjnego rynku stalowego, farba ta może być również skutecznie stosowana na powierzchniach drewnianych wcześniej gruntowanych odpowiednimi produktami. Jej odpowiednik połysku to **SIMKYD PN.2519.KS i PN.2529.KS**.

DANE TECHNICZNE

Gęstość w 20°C	1,22 +/- 0,03 kg/l	
Lepkość dostawcza	70-80 KU	
Zawartość części stałych w składniku A	52-57 %	wagowo
	47-54 %	objętościowo
V.O.C produktu	426,5 g/l	
V.O.C w mieszaninie (A+B)	597 g/l	
Dostępne kolory	RAL, NCS, PANTONE oraz wszystkie kolory Solid występujące w przemyśle samochodowym	
Dostępne rozcieńczalniki	rozcieńczalniki alkidowe	
Połysk 60°	~40%	
Wydajność teoretyczna	8-9m ² (50µm)	



RODZAJ PODŁOŻA NA JAKIE MOŻNA NAKŁADAĆ PRODUKT

Powłoki o stabilnych właściwościach lub powłoki gruntujące z podkładów **SIMPLEX/PROFIX** nadające się do pokrycia 1K produktami (np. **SIMKYD PN.1521.NA** podkład alkidowy, **SPN.1722.BE** spawalny podkład z poliwinylu).



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PRZED LAKIEROWANIEM

Aplikujemy na powierzchnie oczyszczone, oszlifowane, odtłuszczone (np. zmywaczem szybkim **CP 015** lub wolnym **CP 016**), lub w metodzie mokro w mokro w zależności od zastosowanego gruntu. Nie nakładamy bezpośrednio na stal, stal galwanizowaną oraz aluminium.



PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Jako produkt 1K wymaga tylko rozcieńczenia od 5 do 25% z rozcieńczalnikiem alkidowym, w zależności od potrzeb i wybranej metody aplikacji.



APLIKACJA

Temperatura podłoża powinna być wyższa, co najmniej o 3°C niż punkt rosy. Zaleca się aplikację w pomieszczeniach o odpowiedniej wentylacji.



NATRYSK KONWENCJONALNY (pistolet / airspray / kubkowy / pneumatyczny / pompa membranowa)			
Dysza	Ciśnienie	Ciśnienie osłony powietrza	Lepkość aplikacyjna DIN 4 mm przy 20°C
1,4-1,8	1,8-3 BARÓW	nie dotyczy	20-25 sek.
NATRYSK AIRMIX (w osłonie powietrza)			
Dysza	Ciśnienie	Ciśnienie osłony powietrza	Lepkość aplikacyjna DIN 4 mm przy 20°C
0,009- 0,013	1,7- 3 BARÓW	1,5-2,8 BARÓW	25-35 sek.
NATRYSK AIRLESS (wysokociśnieniowy, bez osłony)			
Dysza	Ciśnienie	Ciśnienie osłony powietrza	Lepkość aplikacyjna DIN 4 mm przy 20°C
0,011- 0,013	1,7- 3 BARÓW	nie dotyczy	35-55 sek.



Aplikacja

1,5-2 warstwy
30-60 µm każda



FLASH OFF

10-20 min
w zależności
od grubości
warstw (WFT)



Aplikacja wałkiem

0-10%
rozcieńczalnika



CZAS SCHNIĘCIA

Pyłosuchy	30 min w 20°C
Do przenoszenia	8 h w 20°C
Suchy w dotyku	2 h w 20°C
Suchy na wskroś	30 dni w 20°C
Możliwość przelakierowania	do 60 min lub po 72 h

Produkty powinny być przechowywane w szczelnie zamkniętych opakowaniach w wentylowanym i chłodnym pomieszczeniu. Zalecana temperatura składowania: 5-30°C. Chronić przed nasłonecznieniem. Termin przydatności: 24 miesiące od daty produkcji.