



Acryl 002

Fleet Binder 2K

Das **Acryl**-Farbabstimmungssystem eignet sich für die Erstellung von Decklacken auf einer Vielzahl von Untergründen (Stahl, Aluminium und Kunststoffe) sowie für eine Reihe von Substratgrößen. Um den Anforderungen bei der Lackierung größerer Flächen und bei höheren Temperaturen gerecht zu werden, ist es nicht erforderlich, nur langsamere Verdünner zu verwenden - stattdessen kann **Acryl 002**, ein verlangsames Harz, eingesetzt werden. Das Produkt ist in 3,5-Liter-Dosen erhältlich.

VERPACKUNG	
Volumen	Kollektive Verpackung
3.5 l	2 St.



VERLÄNGERTE
ÖFFNUNGSZEIT



HOHE RESISTENZ



GLATTE
OBERFLÄCHE



EINHEITLICHE
OBERFLÄCHE



EINFACHE
ANWENDUNG



SPRITZVISKOSITÄT
18-21 sec. DIN Flow Cup 4 mm



LACKSIEB
125-190 µm



FARBEFFIZIENZ
7-9 m²/l



TOPFZEIT
1.5 Std.



TROCKENSCHICHTDICKE
1 Schicht - 25-30 µm
2 Schichten - 50-60 µm



MINDESTHALTBARKEIT
36 Monate in original versiegelter Verpackung



VOC
2004/42/WE/IIIB(e)(840) 840

PROZESS

ABLAUF



UNTERGRUNDVORBEREITUNG
Nach dem Abschleifen der geeigneten Grundierungsschicht mit Silikonentferner **CP 015** reinigen um den Untergrund für die Anwendung des 2K-Lacks vorzubereiten



MISCHVERHÄLTNISS
2:1
100 Teile von **Acryl**
50 Teile von Härter **CP 285**
10-20% von Verdünner **CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075**



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN
Düsengröße: **1.2-1.4 mm**;
Betriebsdruck: HVLP/RP **1.8-2.0 bar**



ANWENDUNG
2 volle Schichten mit
entsprechender Abluftzeit
dazwischen



EVAPORATION TIME AFTER ANWENDUNG
5-10 Min. nach Anwendung
bei **20°C** und **65%** relativer
Luftfeuchtigkeit



TROCKNUNG
Trocknungszeiten bei **20°C** und
65% relativer Luftfeuchtigkeit:
- Staubtrockenheit: **15 Min.**
- zur Montage: **5 Std.**
- Vollständig: **12 Std.**

Trocknungszeiten bei **40°C** und
65% relativer Luftfeuchtigkeit:
- zur Montage: **1 Std.**

Trocknungszeiten bei **60°C** und
65% relativer Luftfeuchtigkeit:
- zur Montage: **30 min**