

UBS CP 325



Verfügbare Farben



Unterbodenschutzmittel

UBS **CP 325** Unterbodenschutz ist eine robuste Lösung, die eine starke und flexible Schicht mit einer groben Textur bildet und Steinschlägen wirksam widersteht. Diese UBS-Beschichtung bietet einen umfassenden Schutz gegen Wasser, Salz, Benzin und Öle und bietet gleichzeitig schalldämmende Eigenschaften. Darüber hinaus kann sie sowohl mit 1K- als auch mit 2K-Produkten überlackiert werden. **CP 325** UBS erfordert keine vorherige Vorbereitung und ist nach dem Öffnen sofort spritzbereit. Die neue und verbesserte Versiegelung erhöht die Haltbarkeit des Produkts erheblich.

Dieses vielseitige Schutzmittel ist in 1-Kilogramm-Dosen erhältlich und gewährleistet eine praktische und effiziente Anwendung für den Karoserieschutz.

VERPACKUNG	
Volumen	Kollektive Verpackung
1 kg	12 St.



KRAZTFEST



WETTER-RESISTENT



SPRITZFERTIG



LANGE HALTBARKEIT DER MISCHUNG



EIN-SCHICHT ANWENDUNG



TOPFZEIT

Spritzfertiges Produkt



TROCKENSCHICHTDICKE

~200-300 µm



MINDESTHALTBARKEIT

12 Monate in original versiegelter Verpackung



VOC

2004/42WE/IIb(e) (840) 560



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

2K-Acryl-Grundierungen und Polyesterspachtel: mit P240-P320 anschleifen, dann abblasen und reinigen
Epoxid-Grundierungen: bis zu 12 Stunden nach Anwendung ohne Schleifen auftragen. Nach 12 Stunden sollte die Grundierung mit P320 geschliffen, dann abblasen und gereinigt werden
Stahl: entfetten und mit P120 anschleifen, dann abblasen und reinigen
Kunststoffe: mit Entfetter entfetten, mit abwischen und dann abblasen und reinigen
Polyesterlaminat: entfetten und mit P280 trocken anschleifen, dann abblasen und reinigen



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Spritzpistole für dichte Masse: **3-4 mm**, Druck: **3-4 bar**



ANWENDUNG

Schütteln Sie die Packung vor Gebrauch.
 2-3 Schichten auftragen.
 1K, 2K Lack nach 1 Stunde auftragen



VERDAMPFUNGZEIT NACH DER ANWENDUNG

5-10 Min. nach Anwendung bei **20°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit



TROCKNUNG

Trocknungszeiten bei **20°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit: **~60-90 Min.**

PROZESS

ABLAUF