



CP 399

Dostępne kolory



Podkład akrylowy MIX IT
2K HS 4:1

MixIT to mocno wypełniający podkład o wysokim poziomie krycia oraz właściwościach antykorozyjnych. Dzięki kremowej konsystencji pozostawia bardzo gładką powierzchnię, łatwo się szlifuje, a dodatkowo jest wydajny. **MixIT** nadaje się do wielu rodzajów napraw i może być nakładany w technologii „mokro w mokro”.

Podkład wyróżnia się możliwością uzyskania różnych odcieni szarości, co pozwala idealnie dopasować szarość pod kolor lakieru bazowego. Poszczególne odcienie dostępne są w programie recepturowym, w zakładce „Mieszanie Produktów”.

Produkt dostępny w rozlanii o pojemności 1 oraz 3,5 litra.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
1L	3 szt.
3,5L	2 szt.



MOŻLIWA APLIKACJA
„MOKRO W MOKRO”



BARDZO DOBRZE
WYPEŁNIAJĄCY



GŁADKA
POWIERZCHNIA



ŁATWY
W OBRÓBKĘ



DOBRA OCHRONA
ANTYKOROZYJNA

new



MOKRO W MOKRO

Jedna warstwa, aplikacja warstwy dekoracyjnej po **20-30 min** od aplikacji podkładu, grubość powłoki **20-30 µm**



LEPKOŚĆ NATRYSKOWA

22-35 sek. DIN Cup 4mm



ZALECANE ROZMIARY SITKA LAKIERNICZEGO

190 µm



WYDAJNOŚĆ

~7-8 m²/L



CZAS PRZYDATNOŚCI UŻYCIA MIESZANKI

1,5 godz.



GRUBOŚĆ POWŁOKI SUCHEJ

1 warstwa **60-80 µm**
2 warstwy **120-140 µm**
3 warstwy **160-200 µm**



SZLIFOWANIE NA MOKRO

P800-P1000



SZLIFOWANIE NA SUCHO

P400-P500



TERMIN MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI

CP 399: 24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu
CP 282/ CP 285/ CP 286: 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu



LZO/VOC

Dz.U.2016r., poz. 1353,
kat.B/3(540) 500



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnię odtłuszczamy **CP 015**. Podkład nakładamy na rozszlifowane powłoki papierem **P180-P240**. W przypadku aplikacji na tworzywa sztuczne niezbędny jest promotor przyczepności **CP 390**



PROPORCJE MIESZANIA

4:1

100 części CP 399
25 części utwardzacza **CP 282/ CP 285/ CP 286**
10% rozcieńczalnika **CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075**
20-30% rozcieńczalnika **CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075** w metodzie „mokro w mokro”

W przypadku aplikacji na tworzywa sztuczne zalecany jest dodatek uelastyczniający **CP 490**



USTAWIENIA PISTOLETU

Otwarcie dyszy w metodzie pneumatycznej: **1,6-1,8 mm**.
Metoda „mokro w mokro”: dysza **1,2-1,4 mm**, ciśnienie robocze: **HVLP/RP 2 bary**



APLIKACJA

2-3 pełne warstwy



CZAS ODPAROWANIA PO APLIKACJI

W temp. **20°C** i wilg. względnej **65%: 5 min** po nałożonej 1 i 2 warstwie. Odparowanie trwa do momentu uzyskania matowej powierzchni



SUSZENIE

Czas schnięcia w temp. **20°C** i wilgotności względnej **65%:**
- pyłosuchość: **10 min**
- do szlifowania: **3,5-4 godz.**
Czas schnięcia w temp. **40°C** i wilgotności względnej **65%:**
- do szlifowania **1 godz.**
Czas schnięcia w temp. **60°C** i wilgotności względnej **65%:**
- do szlifowania **30 min**



SUSZENIE IR

20-30 min do szlifowania

PRZEBIEG

PROCESU