

CP 490



Elastizitätszusatz

Der Elastizitätszusatz erfüllt einen besonderen Zweck bei der Lackierung von Fahrzeugteilen aus flexiblen Kunststoffen. Es ist unverzichtbar für 2K-Lacke und Grundierungen, die spezielle Additive erfordern. Durch die Einarbeitung von **CP 490** in Klarlacke und Zweikomponenten-Grundierungen wird die Flexibilität der Beschichtung erhöht und Rissen in der Lackierung wirksam vorgebeugt.

Erhältlich in Gebinden mit 0,25, 0,5 und 1 Liter Volumen, bietet dieses Produkt Flexibilität in der Anwendung und der Mengen für unterschiedliche Projektanforderungen.

VERPACKUNG	
Volumen	Kollektive Verpackung
0.25 l	10 St.
0.5 l	6 St.
1 l	6 St.



VERBESSERUNG DER FLEXIBILITÄT



BEUGT RISSEN VOR



VERLÄNGERT DIE TROCKNUNGSZEIT DER LACKIERTEN SCHICHTEN



TOPFZEIT
Gebrauchsfertiges Produkt



ANWENDUNG
- Acryl Primer
- Klarlack
CP 490 ist besonders geeignet für schnell trocknende Produkte (**CP 365, CP 375, CP 1800, CP 2015**)



MINDESTHALTBARKEIT
24 Monate in original versiegelter Verpackung

PROZESS



MISCHVERHÄLTNIS
100 Teile von Primer oder Klarlack
20-50 Teile von **CP 490** (kein Verdünner erforderlich)



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN
Je nach Anwendungsmethode



ANWENDUNG
Je nach Anwendungsmethode

ABLAUF



TROCKNUNG
Bei der Trocknung von Kunststoffteilen muss besonders auf hohe Temperaturen geachtet werden. Die Zugabe von **CP 490** erweitert die Trocknungsprozess