



Bei den **Candy**-Additiven handelt es sich um eine Reihe hochwertiger Produkte, die einem Basislack hinzugefügt werden können, um komplexe, einzigartige und originelle Farben zu erzielen. Dazu gehören schwer zu reproduzierende Farben wie Mazda 46V und Renault NNP sowie eine Reihe individueller Farben, die mit diesen Additiven erzielt werden können. Die **Candy**-Additive bieten nicht nur außergewöhnliche Farboptionen, sondern sind auch ideal, um interessante optische Effekte zu erzielen. Aus diesem Grund sind sie bei Airbrush-Malern beliebt, die einzigartige und visuell beeindruckende Werke schaffen wollen. Die **Candy**-Additive sind in praktischen 0,5-Liter-Dosen erhältlich und eignen sich daher hervorragend für kleine und große Projekte. Mit ihrer hochwertigen Formulierung und den außergewöhnlichen Farboptionen sind die **Candy**-Additive ein Muss für jeden professionellen Lackierer oder Hobbylackierer, der atemberaubende und originelle Farbeffekte erzielen möchte.

VERPACKUNG	
Volumen	Kollektive Verpackung
0.5 l	6 St.



ZUSATZ ZUM
BASISLACK



FARBEFFIZIENZ



GESÄTTIGTE UND
LEBENDIGE FARBEN



INDIVIDUELLE
FARBEN



BEQUEME
VERPACKUNG



LACKSIEB
125-190 µm



FARBEFFIZIENZ

entsprechend der Farbe



VERFÜGBARE FARBEN:

- C20 Gelb
- C30 Orange
- C40 Rot
- C50 Blau
- C70 Schwarz



ANWENDUNGSVORSCHLAG

Schritt I
silberne Acryl-Grundierung
(M9-0306.0)

Schritt II
Beschichtung mit einer Mischung
aus Basisharz **B01** und **Candy**
(z.B. 90% **B01** + 10% **Candy**
C50)

Schritt III
Schicht Anwendung



MINDESTHALTBARKEIT
36 Monate in original versiegelter
Verpackung



LZO
VOC
2004/42/WE IIB (840) 820



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Nach dem Abschleifen der geeigneten
Grundierungsschicht mit Silikonentferner
CP 015 reinigen um den Untergrund
für die Anwendung des Basislacks
vorzubereiten



MISCHVERHÄLTNIS

Candy wird nur lösungsmittelbasierten
Mischsystemen zugesetzt; bei OEM-Codes
wird die Menge des Zusatzstoffs durch
die Rezeptur in der Rezeptursoftware
bestimmt. Bei kundenspezifischen Farben
werden maximal 30 % **Candy** hinzugefügt.

PROZESS



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Düsengröße: **1.2-1.4 mm**;
Betriebsdruck: HVLP/RP **1.8-2.0 bar**

ABLAUF



ANWENDUNG

Anwendung ist abhängig von der
spezifischen Methode und Farbe, mit
der der Zusatzstoff verwendet wird



VERDAMPFUNGSEZIEHT
NACH
DER ANWENDUNG

5-10 Min. nach Anwendung
bei **20°C** und **65%** relativer
Luftfeuchtigkeit