



CM 10

Lakier bezbarwny matowy 2K MS 2:1

Bezbarwny lakier **CM 10** przeznaczony jest do tworzenia matowych powłok. Produkt jest bardzo odporny na zarysowania i warunki atmosferyczne. W zależności od sposobu przygotowania mieszaniny (połączenia z lakierem **CP 1500**) uzyskać można różne stopnie matu. Dzięki lakierowi **CM 10** uzyskuje się jednolity efekt bez tworzenia plam. Można go też woskować. Lakier charakteryzuje się wysoką stabilnością przez zawartość składników matujących odpornych na osiadanie i oddzielanie się od żywicy.

Produkt dostępny w rozlaniu o pojemności 1 i 5 litrów.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
1 L	6 szt.
5 L	4 szt.



ODPORNY NA
ZARYSOWANIA



TWORZY MATOWE
POWŁOKI



ODPORNY
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



POZWALA UZYSKAĆ
RÓŻNE STOPNIE
MATU



MOŻLIWOŚĆ
WOSKOWANIA



LEPKOŚĆ NATRYSKOWA
18-22 sek. DIN Flow Cup 4mm



**ZALECANE ROZMIARY
SITKA LAKIERNICZEGO**
125-190 µm



WYDAJNOŚĆ
~7 m²/L



**CZAS PRZYDATNOŚCI
UŻYCIA MIESZANKI**
~2 godz



GRUBOŚĆ POWŁOKI SUCHEJ
~25 µm



**TERMIN
MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI**

CM 10: 24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu
CP 285: 12 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu



LZO/VOC
Dz.U.2016r., poz. 1353,
kat.B/5(840) 539

PRZEBIEG

PROCESU



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Jeśli powierzchnia jest zanieczyszczona, podłoża pokryte lakierami bazowymi przecieramy ściereczką antystatyczną



PROPORCJE MIESZANIA

2:1

100 części CM 10 + 50 części
utwardzacza **CP 285** dodajemy **20%**
rozcieńczalnika
CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075

Mieszanaka lakierów (wymieszać przed dodaniem utwardzacza)		Stopień matu
CM 10	CP 1500	
100%	-	pełen mat
75%	25%	średni mat
50%	50%	półmat
25%	75%	półpołysk



USTAWIENIA PISTOLETU

Rozmiar dyszy: **1,2-1,4 mm**; ciśnienie robocze: **HVLP/RP 1,8-2,0 bara**



APLIKACJA

2 pełne warstwy



CZAS ODPAROWANIA PO APLIKACJI

W temp. **20°C** i wilg. względnej **65%: 5-10 min** po nałożeniu warstwy



SUSZENIE

Czas schnięcia w temp. **20°C** i wilgotności względnej **65%:**
- pyłosuchość: **20 min**
- nie klei się: **40 min**
- do montażu: **5 godz.**
- na wskroś: **10 godz.**

Czas schnięcia w temp. **60°C** i wilgotności względnej **65%:**
- do montażu: **30 min**