



1K Silver Line

Lakier specjalny 1K

Lakier rozcieńczalnikowy **SilverLine** 1K jest idealnym produktem do renowacji i napraw części ze stali i metali lekkich, takich jak: felg czy kołpaków. Charakteryzuje się bardzo dobrymi właściwościami kryjącymi, szybkim schnięciem oraz łatwością aplikacji. **SilverLine** to gotowy do użycia lakier dostępny w trzech różnych gradacjach.

Dostępny jest w rozlaniu o pojemności 1 oraz 3,5 litra.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
1 L	3 szt.
3,5 L	2 szt.



PRODUKT 1K



MOCNA SIŁA
KRYCIA



RÓŻNA GRUBOŚĆ
ZIARNA



GOTOWY KOLOR



ODWZOROWANIE W
FORMIE FISZKI



LEPKOŚĆ NATRYSKOWA
17-19 sek. DIN Flow Cup 4mm



**ZALECANE ROZMIARY
SITKA LAKIERNICZEGO**
125-190 µm



WYDAJNOŚĆ
8-9 m²/L



DOSTĘPNA KOLORYSTYKA:
- srebro bardzo drobne: M9-0105.0
- srebro średnie ziarno: M9-0306.0
- srebro grube ziarno: M9-0459.0



GRUBOŚĆ POWŁOKI SUCHEJ
1 warstwa - 5-10 µm



**TERMIN
MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI**
36 miesięcy w oryginalnie
zamkniętym opakowaniu



LZO/VOC
Dz.U.2016r., poz. 1353,
kat.B/5(840) 840

PRZEBIEG

PROCESU



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Przygotowany podkład, na który
aplikujemy warstwę bazową
odtłuszczamy **CP 015** i zmywamy
CP 011



PROPORCJE MIESZANIA
1:1
100 części bazy **SilverLine**
100 części rozcieńczalnika **CP 048/ CP 055/ CP 078**



USTAWIENIA PISTOLETU
Rozmiar dyszy: **1,2-1,4 mm**
Ciśnienie robocze: HVLP/RP **1,8-2,0 bara**



APLIKACJA
2 pełne warstwy plus
1 warstwa "przypytki" (obniżone
ciśnienie)



**CZAS ODPAROWANIA
PO APLIKACJI**
W temp. **20°C** i wilg. względnej
65%: 5-10 min przed nałożeniem
lakieru bezbarwnego