



CP 2008

Lakier bezbarwny 2K HS 2:1

Dwukomponentowy lakier bezbarwny **CP 2008** to produkt o niskiej zawartości związków organicznych (<420 g/l) i bardzo dużej zawartości masy suchej (High Solid). Utworzona powłoka charakteryzuje się wysokim połyskiem, głębią oraz odpornością na zarysowania i warunki atmosferyczne.

CP 2008 tworzy grubą powłokę, przeznaczony jest do lakierowania małych i dużych powierzchni, istnieje też możliwość jego większego rozcieńczenia.

Lakier dostępny w rozlanu o pojemności 1 litr oraz 5 litrów.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
1 L	6 szt.
5 L	4 szt.



**ODPORNY NA
ZARYSOWANIA**



**TWORZY GRUBĄ
POWŁOKĘ**



**ODPORNY
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE**



**NADAJE WYSOKI
POŁYSK I GŁĘBIĘ**



**MOŻLIWOŚĆ
WIĘKSZEGO
ROZCIEŃCZENIA**



LEPKOŚĆ NATRYSKOWA
18-22 sek. DIN Flow Cup 4mm



**ZAŁECANE ROZMIARY
SITKA LAKIERNICZEGO**
125-190 µm



WYDAJNOŚĆ
~7 m²/L



**CZAS PRZYDATNOŚCI
UŻYCIA MIESZANKI**
60 min



GRUBOŚĆ POWŁOKI SUCHEJ
1 warstwa -25-30 µm



POLEROWANIE
Szlifowanie gradacją w zakresie **P1500-P2500**. Następnie można przystąpić do polerowania systemem polerskim Profix



**TERMIN
MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI**

CP 2008: 24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu
CP 208: 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu



LZO/VOC
Dz.U.2016r., poz. 1353, kat. B/4(420) 419

PRZEBIEG

PROCESU



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Jeśli powierzchnia jest zanieczyszczona, podłoża pokryte lakierami bazowymi przecieramy ściereczką antystatyczną



PROPORCJE MIESZANIA

2:1

100 części CP 2008
50 części CP 208 utwardzacza
dodajemy opcjonalnie **2,5 %**
rozcieńczalnika **CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075**

Alternatywne utwardzacze:
CP 208 Fast (szybki) < **15°C**
CP 208 Slow (wolny) > **25°C**



USTAWIENIA PISTOLETU

Rozmiar dyszy: **1,2-1,4mm**; ciśnienie robocze: **HVLP/ RP 1,8-2,0 bara**



APLIKACJA

1,5-2 warstwy



CZAS ODPAROWANIA PO APLIKACJI

W temp. **20°C** i wilg. względnej **65%**: **5-10 min** po nałożeniu warstwy



SUSZENIE

Czas schnięcia w temp. **20°C** i wilgotności względnej **65%**:
- pyłosuchość: **30 min**
- nie klei się: **90 min**
- do montażu: **7 godz**
- na wskroś: **10 godz**

Czas schnięcia w temp. **60°C** i wilgotności względnej **65%**:
- do montażu: **30 min**



SUSZENIE IR

~30 min