

CP 336



Dostępne kolory

Szpachlówka z włóknem szklanym

Szpachlówka **CP 336** Glass zawiera średniej długości włókna szklane, dzięki czemu posiada bardzo dużą wytrzymałość mechaniczną i dobrą zdolność wypełniania nierówności oraz otworów. Charakteryzuje się również świetną przyczepnością.

Nie może być stosowana na powierzchniach mających bezpośredni kontakt ze środkami spożywczymi i wodą pitną. Dostępna jest w opakowaniu 1 i 1.8 kilograma.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
1 kg + 20 g (utwardzacza)	6 szt. + 6 szt.
1,8 kg + 40 g (utwardzacza)	6 szt. + 6 szt.



ŚREDNIEJ
DŁUGOŚCI WŁÓKNA



DOBRA
PRZYPCHNOŚĆ



ODPORNĄ
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



WYSOKĄ
WYTRZYMAŁOŚĆ



NIE KORODUJE



CZAS PRZYDATNOŚCI UŻYCIA MIESZANKI

5-7 min po wymieszaniu
z utwardzaczem



TERMIN MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI

12 miesięcy w oryginalnie
zamkniętym opakowaniu



LZO/VOC

Dz.U.2016r., poz. 1353,
kat.B/2(250) 30

PRZEBIEG

PROCESU



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Produkt aplikujemy na uprzednio oszlifowane i oczyszczone podłoże. Stare powłoki należy usunąć. Najskuteczniejszą metodą jest aplikacja na grunt epoksydowy **CP 394**. Nie nakładać szpachlówki na grunt reaktywny



PROPORCJE MIESZANIA

100 części CP 336

Utwardzacz:

- < 10°C - 3-3,5%
- 10-20°C - 2-2,5%
- > 20 °C - 1-1,5%



APLIKACJA

Aplikacja w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony



ZMIESZAĆ PRZED UŻYCIEM

Produkt należy wymieszać przed i po dodaniu utwardzacza



SUSZENIE

Czas schnięcia w temp. 20°C i wilgotności względnej 65%:
- 20-30 min



SUSZENIE IR

~5-10 min, nie przekraczać temp. 80°C



SZLIFOWANIE

Zgrubne (na sucho): **P80-P150**