



CP 370

DTM Konwerter lakieru akrylowego na gruntoemalię

DTM stosowany jest w połączeniu z lakierami akrylowymi **Profix**, w celu uzyskania mieszanki lakieru z możliwością aplikacji bezpośrednio na niegruntowane powierzchnie metalowe. Połączenie systemu **Acryl / LV Cryl** z **CP 370 DTM** tworzy powłokę odporną na korozję. Mieszanke można nakładać w jednej lub dwóch warstwach na odpowiednio przygotowane podłoża. Kluczowymi atrybutami są doskonała przyczepność i ochrona przed korozją na wszystkich podłożach metalowych, takich jak stal, aluminium i stal galwanizowana. Wysoka odporność mechaniczna sprawia, że lakier nawierzchniowy jest idealnym wyborem dla ekonomicznych zastosowań przemysłowych.

Produkt dostępny w rozlaniu o pojemności 1 i 3,5 litra.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
1 L	6 szt.
3,5 L	2 szt.



RÓŻNE STOPNIE
EFEKTU SATYN



WYSOKA
ODPORNOŚĆ



GŁADKA
POWIERZCHNIA



JEDNOLITA
POWIERZCHNIA



ŁATWA
APLIKACJA



**ZALECANE ROZMIARY
SITKA LAKIERNICZEGO**
125-190 μ m



WYDAJNOŚĆ
7-9 m²/L



**CZAS PRZYDATNOŚCI
UŻYCIA MIESZANKI**
90 min



GRUBOŚĆ POWŁOKI SUCHEJ
1 warstwa ~30 μ m



**TERMIN
MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI**
CP 370: 24 miesiące w oryginalnie
zamkniętym opakowaniu
CP 282/ CP 285/ CP 286
: 12 miesięcy w oryginalnie
zamkniętym opakowaniu

PRZEBIEG

PROCESU



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnię odtłuszczamy **CP 015**.
Gruntoemalię nakładamy na powłoki
rozszlifowane papierem **P320-P400**.
Może być nakładany bezpośrednio na
niezabezpieczony metal



PROPORCJE MIESZANIA

Przygotowanie mieszanki **Acryl** z **CP 370**
Powierzchnia półsatynowa
70 części Acryl
30 części obj. CP 370

Powierzchnia satynowa
50 części Acryl
50 części CP 370

Mieszanka gotowa do natrysku
100 części mieszanki **Acryl+CP 370**
25 części utwardzacza CP 282/ CP 285/
CP 286 15-25% rozcieńczalnika CP 040



USTAWIENIA PISTOLETU

Rozmiar dyszy: **1,4-1,6 mm**
ciśnienie robocze: HVLP/RP
1,8-2,0 bara



APLIKACJA

2 pełne warstwy lub do
uzyskania pełnego krycia



CZAS ODPAROWANIA PO APLIKACJI

W temp. **20°C** i wilg. względnej
65%: 5-10 min po nałożeniu
warstwy



SUSZENIE

Czas schnięcia w temp. **20°C**
i wilgotności względnej **65%:**
- pyłosuchość: **10 min**
- do montażu: **5 godz.**
- na wskroś: **10 godz.**

Czas schnięcia w temp. **60°C**
i wilgotności względnej **65%:**
- do montażu: **30 min**