



CP 363

Verfügbare Farben



Multisealer Primer 2K HS 4:1

CP 363 ist ein perfekter Primer, der isoliert und die Haftung fördert, so dass alte Lacke schnell und ohne Schleifen überlackiert werden können. Die Grundierung kann nass-in-nass aufgetragen werden und verleiht dank ihrer Eigenschaften dem aufzutragenden Lack einen hohen Glanz und schützt vor Korrosion. **CP 363** kann mit **Acryl**- und wasserbasierten Systemen bis zu 5% gefärbt werden. Das Produkt ist in einer 0,8-Liter-Dose erhältlich.

VERPACKUNG	
Volumen	Kollektive Verpackung
0.8 l	6 St.



**SCHLEIFEN VON ALTEN
BESCHICHTUNGEN
NICHT ERFORDERLICH**



**SEHR GUTE
HAFTUNG**



**FERTIG FÜR
"NASS-IN-NASS"
ANWENDUNG**



**KORROSIONS-
SCHUTZ**



**MÖGLICHE
FÄRBUNG**



NASS-IN-NASS

Nur eine Schicht für die Haftung erforderlich, bevor die Deckschicht aufgetragen wird. Anwendung bis zu **1 Stunde**, Schichtdicke **20-30 µm**



SPRITZVISKOSITÄT

15-17 sec. DIN Flow Cup 4 mm



LACKSIEB

125-190 µm



FARBEFFIZIENZ

8-9 m²/l



TOPFZEIT

1 Std.



TROCKENSCHICHTDICKE

- 1 Schicht - **10-20 µm**



MINDESTHALTBARKEIT

CP 363: 24 Monate in original versiegelter Verpackung
CP 282/ CP 285/ CP 286: 12 Monate in original versiegelter Verpackung



VOC

2004/42/WE IIB(c) (540) 540



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Auf stabilen, zuvor lackierten Untergründen ist kein Abschleifen erforderlich, aber für zusätzliche Haftung nur an den Vorderkanten mit einem grauen **P1200** Schleifvlies von Hand abschleifen. Staubpartikel entfernen, bevor der Untergrund mit **CP 015** gereinigt wird. Nachdem der Untergrund sauber und trocken ist, **CP 363** nur in einer Schicht auftragen und den Untergrund an der Luft trocknen lassen (max. 1 Stunde), bevor der Basislack oder der direkt glänzende Decklack aufgetragen wird.



MISCHVERHÄLTNIS

4:1
100 Teile von **CP 363**
25 Teile Härter **CP 282/ CP 285/ CP 286**
30 Teile Verdünner **CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075**.
Färben bis zu **5%** mit: **Acryl, LV Cryl, Aqua 2G**



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Düsengröße: **1.4-1.6 mm**;
Betriebsdruck: HVLP/RP **1.8-2.0 bar**



ANWENDUNG

1 Schicht
(volle Schicht)



VERDAMPFUNGZEIT NACH DER ANWENDUNG

5 Min. nach Anwendung bei **20°C**
und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit



TROCKNUNG

Trocknungszeiten bei **20°C** und **65%** relativer Luftfeuchtigkeit:
- Staubtrockenheit: **15 Min.**

PROZESS

ABLAUF