



PODKŁAD DO TWORZYW SZTUCZNYCH 1K

Dostępne kolory

CP 390

Podkład **CP 390** jest jednoskładnikowym, gotowym do użycia produktem przeznaczonym do gruntowania elementów wykonanych z tworzyw sztucznych.

Pełni funkcję promotora przyczepności oraz posiada właściwości izolujące. Grunt **CP 390** jest ponadto łatwy w aplikacji, a jego czas schnięcia jest krótki.

Uwaga: Środek nie poprawia przyczepności do polietylenu PE i teflonu PTFE.

Produkt dostępny w rozlanu o pojemności 0,5 i 1 litr.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
0,5 L	6 szt.
1 L	6 szt.



KRÓTKI CZAS
SCHNIĘCIA



NIEOGRANICZONA
ŻYWOTNOŚĆ



ŁATWA
APLIKACJA



NIE WYMAGA
SZLIFOWANIA



EKONOMICZNY



LEPKOŚĆ NATRYSKOWA
10-12 sek. DIN Flow Cup 4mm



**ZAŁECANE ROZMIARY
SITKA LAKIERNICZEGO**
190 µm



WYDAJNOŚĆ
10-12m²/L



**CZAS PRZYDATNOŚCI
UŻYCIA MIESZANKI**
Produkt gotowy do natrysku



GRUBOŚĆ POWŁOKI SUCHEJ
1 warstwa - 10 µm



**TERMIN
MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI**
CP 390: 24 miesiące w oryginalnie
zamkniętym opakowaniu



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Powierzchnię należy odtłuścić **CP 015**,
zmatować (szara włókna **P1200**),
ponownie odtłuścić i przemyć zmywaczem
wodnym **CP 011**. Przed samą aplikacją
CP 390 zastosować zmywacz antystatyczny
CP 012



PROPORCJE MIESZANIA
Produkt gotowy do natrysku,
nie wymaga mieszania
z utwardzaczem, bądź
rozcieńczalnikiem



USTAWIENIA PISTOLETU
Rozmiar dyszy: **1,2-1,4 mm**;
ciśnienie robocze: HVLP/RP **1,8-2,0 bara**



APLIKACJA
1-2 warstwy.
Czas odparowania pomiędzy
warstwami 2-3 min



**CZAS ODPAROWANIA
PO APLIKACJI**
W temp. **20°C** i wilg. względnej
65%: 20-30 min po nałożeniu
warstwy

PRZEBIEG

PROCESU