

CP 342



Dostępne kolory

Szpachlówka lekka poliestrowa Hot Rod

Hot Rod to bardzo lekka szpachlówka do wykańczania powierzchni, dobrze wypełniająca, o szerokim zakresie stosowania. Charakteryzuje się wyjątkową łatwością w aplikacji i obróbce, dużą siłą przywierania do podłoża oraz brakiem obciążania szpachlowanego elementu. Dobrze sprawdza się w wielowarstwowych naprawach lakierniczych.

Hot Rod można stosować na stal surową, ocynkowaną, aluminium oraz podkłady akrylowe, epoksydowe i stare powłoki lakierowe. Szpachlówkę można wykorzystywać także przy naprawach kosmetycznych wyrobów kompozytowych i z włókna szklanego. Produkt dostępny w opakowaniu 1 litr.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
1 L + 20 g (utwardzacza)	6 szt. + 6 szt.



**SZPACHLA
BARDZO LEKKA**



**BARDZO DOBRA
PRZYCZEPNOŚĆ**



**UNIWERSALNE
ZASTOSOWANIE**



DOBRE WYPEŁNIA



**SZPACHLA
WYKOŃCZENIOWA**



CZAS PRZYDATNOŚCI UŻYCIA MIESZANKI

6-7 min po wymieszaniu
z utwardzaczem



TERMIN MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI

12 miesięcy w oryginalnie
zamkniętym opakowaniu



LZO/VOC

Dz.U.2016r., poz. 1353,
kat.B/2(250) 40

PRZEBIEG

PROCESU



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Produkt aplikujemy na uprzednio oszlifowane i oczyszczone podłoże. Stare powłoki należy usunąć. Najskuteczniejszą metodą jest aplikacja na grunt epoksydowy **CP 394**. Nie nakładać szpachlówki na grunt reaktywny



PROPORCJE MIESZANIA

100 części CP 342
Utwardzacz: **2%**



APLIKACJA

Aplikacja w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony. Nie przekraczamy łącznej grubości 3 mm



ZMIESZAĆ PRZED UŻYCIEM

Produkt należy wymieszać przed i po dodaniu utwardzacza



SUSZENIE

Czas schnięcia w temp. **20°C**
i wilgotności względnej **65%**:
- **30-35 min**



SUSZENIE IR

Przed suszeniem IR odczekaj ok. **5 min**
~9-11 min, nie przekraczać temp. **80°C**



SZLIFOWANIE

Zgrubne (na sucho): **P100-P120**
Wykończeniowe (na sucho):
P120-P280