

UBS CP 325



Dostępne kolory



Środek ochrony karoserii

Środek do ochrony podwozia samochodu UBS **CP 325** to produkt, który tworzy mocną i elastyczną warstwę o gruboziarnistej strukturze odporną na uderzenia kamieni. Powłoka UBS zabezpiecza powierzchnię przed wodą, solą, benzyną i olejami oraz posiada właściwości wygłuszające. Można ją także lakierować produktami **1K** i **2K**.

CP 325 UBS nie wymaga wcześniejszego przygotowania, po otwarciu jest gotowy do natrysku. Dodatkowo nowe i ulepszone zamknięcie znacznie zwiększa okres przydatności produktu do użycia.

Produkt dostępny w rozlaniu o pojemności 1 kilogram.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
1 kg	12 szt.



ODPORNY NA ZARYSOWANIA



ODPORNY NA WARUNKI ATMOSFERYCZNE



GOTOWY DO NATRYSKU



DŁUGI CZAS ŻYWOTNOŚCI MIESZANKI



MOŻLIWA APLIKACJA NA POWŁOKĘ



CZAS PRZYDATNOŚCI UŻYCIA MIESZANKI

Produkt gotowy do użycia



GRUBOŚĆ POWŁOKI SUCHEJ

~200-300 µm



TERMIN MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI

12 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu



LZO/VOC

Dz.U.2016r., poz. 1353, kat.B/5(840) 560

PRZEBIEG

PROCESU



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podkłady akrylowe 2K oraz szpachlówki poliestrowe:

przeszlifować na suchu papierem **P240-P320**, odmuchać, oczyścić.

Podkłady epoksydowe:

do 12 godz. po aplikacji nakładamy bez szlifowania. Po upływie 12 godz. podkład należy przeszlifować **P320**, odmuchać, oczyścić.

Stal:

odtłuścić oraz przeszlifować **P120**, odmuchać, oczyścić.

Laminaty poliestrowe:

odtłuścić oraz przeszlifować na suchu **P280**, odmuchać, oczyścić.



USTAWIENIA PISTOLETU

Pistolet do mas gęstych: **3-4 mm**, ciśnienie **3-4 bara**



APLIKACJA

Przed użyciem należy wstrząsnąć opakowanie.

Nakładamy **2-3 warstwy**.

Lakiery **1K, 2K** nakładamy po upływie 1 godz.



CZAS ODPAROWANIA PO APLIKACJI

W temp. **20°C** i wilg. względnej **65%: 5-10 min** po nałożeniu warstwy



SUSZENIE

Czas schnięcia w temp. **20°C** i wilgotności względnej **65%: ~60-90min**