



B004

Konwerter 1K to 2K

Konwerter **B 004** 1K to żywica akrylowa, która pozwala przekształcić lakier bazowy 1K **Kar-Bon** w lakier akrylowy. Możliwe jest to zarówno w przypadku lakierów solidowych, jak i metalicznych, perłowych i xyralic. Uzyskany lakier jest łatwy w aplikacji i nie ma tendencji do tworzenia zacieków, a uzyskany efekt charakteryzuje się większą głębią i intensywnością. **Ważne jest, aby wykonać natrysk próbny, ponieważ po konwersji kolor może różnić się od oryginału.**

Produkt dostępny w rozlanu o pojemność 1 litr.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
1 L	3 szt.



ODPORNY NA ZARYSOWANIA



ŁATWA APLIKACJA



ZWIĘKSZA POZIOM POŁYSKU



GRUBA POWŁOKA



ZMIENIA KOLOR



LEPKOŚĆ NATRYSKOWA
~19-21 sek. DIN Flow Cup 4mm



ZAŁECANE ROZMIARY SITKA LAKIERNICZEGO
125-190 µm



CZAS PRZYDATNOŚCI UŻYCIA MIESZANKI
~6 godz.



GRUBOŚĆ POWŁOKI SUCHEJ
1 warstwa - ~25-30 µm



TERMIN MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI
B 004: 24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu
H 004: 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu



LZO/VOC
Dz.U.2016r., poz. 1353,
kat.B/5(840) 840

PRZEBIEG

PROCESU



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Przed lakierowaniem oczyszczamy powłokę zmywaczem **CP 015** i **CP 011**. Stare powłoki matujemy papierem **P360-P400**



PROPORCJE MIESZANIA
1:2

I etap:
100 części systemu **Kar-Bon** lub **SilverLine** + **200 części B 004**

II etap:
100 części mieszanki **Kar-Bon** i **B 004** + **25 części utwardzacza H 004**
Rozcieńczenie 20-25% dla **Kar-Bon**
Rozcieńczenie 30% dla **SilverLine**
CP 040/ CP 070/ CP 075



USTAWIENIA PISTOLETU
Rozmiar dyszy: **1,2-1,4 mm**; ciśnienie robocze: **HVLP/RP 1,8-2,0 bara**



APLIKACJA
2 pełne warstwy bądź do uzyskania pełnego krycia. Ostatnia warstwa "przypylki" dla kolorów efektowych



CZAS ODPAROWANIA PO APLIKACJI
W temp. **20°C** i wilg. względnej **65%: 5min** po nałożeniu warstwy



SUSZENIE
Czas schnięcia w temp. **20°C** i wilgotności względnej **65%:**
- pyłosuchość: **10 min**
- nie klei się: **15 min**
- do montażu: **12 godz.**

Czas schnięcia w temp. **60°C** i wilgotności względnej **65%:**
- do montażu: **30 min**