



CP 582

Dostępne kolory



Lakier strukturalny 1K

CP 582 Bumper to jednoskładnikowy lakier strukturalny przeznaczony do prac naprawczych i renowacyjnych elementów z tworzyw sztucznych, takich jak: zderzaki, oprawy lusterek czy listwy boczne. W przypadku większości tworzyw sztucznych lakier ten nie wymaga stosowania promotorów przyczepności czy uelastycznaczy. Bumper jest łatwy w użyciu oraz odporny na zarysowania.

Produkt dostępny w rozlaniu o pojemności 1 litr.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
1 L	3 szt.



ELASTYCZNA



ŁATWA W
APLIKACJI



UNIWERSALNE
ZASTOSOWANIE



PRODUKT 1K



ODPORNY NA
ZARYSOWANIA



LEPKOŚĆ NATRYSKOWA
~48-50 sek. DIN Flow Cup 4mm



**ZALECANE ROZMIARY
SITKA LAKIERNICZEGO**
190 µm



WYDAJNOŚĆ
8-9 m²/L



**CZAS PRZYDATNOŚCI
UŻYCIA MIESZANKI**
Produkt gotowy do natrysku



GRUBOŚĆ POWŁOKI SUCHEJ
1 warstwa - 30-40 µm



**TERMIN
MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI**
24 miesiące w oryginalnie
zamkniętym opakowaniu



LZO/VOC
Dz.U.2016r., poz. 1353,
kat.B/5(840) 640

PRZEBIEG

PROCESU



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Powierzchnię oczyszczamy
zmywaczem **CP 015** i **CP 012**.
W technologii naprawy z napraw
sztucznych zaleca się stosowanie
CP 390



PROPORCJE MIESZANIA
100 części CP 582
10-20% rozcieńczalnika **CP 040/ CP 070/**
CP 055/ CP 075



USTAWIENIA PISTOLETU
Rozmiar dyszy: **1,6-1,8 mm**; ciśnienie
robocze: HVL/PP **1,8-2,0 bara**



APLIKACJA
2 warstwy



**CZAS ODPAROWANIA
PO APLIKACJI**
W temp. **20°C** i wilg. względnej
65%: 5 min po nałożeniu warstwy.



SUSZENIE
Czas schnięcia w temp. **20°C** i
wilgotności względnej **65%:**
- pyłosuchość: **10 min**
- nie klei się: **30 min**
- do montażu: **5 godz.**
- na wskroś: **12 godz.**

Czas schnięcia w temp. **60°C** i
wilgotności względnej **65%:**
- do montażu: **20 min**



SUSZENIE IR
~15- min