



SIMPUR PM.4219.RX LUB PM.4229.RX

Antykorozyjna gruntoemalia DTM w połysku



**maszyny
rolnicze
i budowlane**



**autobusy
i ciągniki
siodłowe**



**pojazdy
i maszyny
użytkowe**



**wózki
widłowe
i podnośniki**



**maszyny
i urządzenia
techniczne**

OPIS PRODUKTU


Wysokiej jakości gruntoemalia poliuretanowo-akrylowa w połysku. W połączeniu z pigmentami Simplex tworzy trwałą i gładką powłokę o wysokich walorach estetycznych. Produkt ten charakteryzuje się łatwością aplikacji i brakiem tendencji do ściekania. Pozostawia bardzo gładką i miłą dla oka powierzchnię z wysokim połyskiem (ponad 92% gloss) i dobrym odbiciem. Można nakładać różnymi metodami (airmix, airless, airspray), ale najlepsze efekty wizualne osiąga się przy aplikacji tradycyjnym pistoletem lakierniczym (airspray).

Doskonale sprawdzi się wszędzie tam, gdzie zależy nam na szybkim i efektywnym procesie lakierowania.

DANE TECHNICZNE

Gęstość w 20°C	1,123 kg/l	
Lepkość dostawcza	11" DIN 8 mm	
Zawartość części stałych w składniku A	60-69 %	wagowo
	52-55 %	objętościowo
Zawartość części stałych w mieszaniu A+B	60-69 %	wagowo
	52-55 %	objętościowo
Zawartość części stałych w RFU (A+B+C)	45-52 %	wagowo
	43-47 %	objętościowo
V.O.C produktu	474-519 g/l	
V.O.C w mieszaniu (A+B)	288-356 g/l	
Dostępne kolory	RAL, NCS, PANTONE oraz większość kolorów Solid występujących w przemyśle samochodowym	
Dostępne utwardzacze	PM.6230, PM.6240, PM.6250	
Dostępne rozcieńczalniki	PM.7230, PM.7240	
Połysk 60°	~92%	
Wydajność teoretyczna	8-9m ² (50µm)	

Receptura wyrobu zgodna z wytycznymi VOC (Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 16 stycznia 2007 r. w sprawie ograniczenia LZO, Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2005 r. w sprawie standardów emisyjnych z instalacji). Dostarczane przez naszą firmę produkty przechodzą wiele testów fabrycznych, dzięki czemu mogą sprostać najwyższym wymaganiom. Należy jednak pamiętać o indywidualnych warunkach składowania, przygotowania oraz aplikacji, które mogą mieć wpływ na efekt lakierowania. Gwarancją zachowania najwyższej jakości powłoki jest stosowanie produktu jedynie z produktami pochodzącymi od Producenta oraz zgodnie z zaleceniami Producenta. Producent nie gwarantuje zachowania parametrów oraz kompatybilności Produktów z produktami nie pochodzącymi od Producenta. Warunkiem uznania gwarancji oraz wszelkich roszczeń jest prawidłowe zastosowanie technologii i techniki korzystania z Produktów - zgodnie z kartą techniczną oraz wykonanie natrysku próbnego przed malowaniem docelowym.



RODZAJ PODŁOŻA NA JAKIE MOŻNA NAKŁADAĆ PRODUKT

stalowe, aluminiowe, ocynkowane, laminaty poliestrowe oraz powłoki o stabilnej charakterystyce lub przygotowane w podkładach/ gruntach **SIMPLEX/ PROFIX** odpowiednich do przelakierowania produktami 2K.



PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI PRZED LAKIEROWANIEM

Aplikujemy na powierzchnie oczyszczone, oszlifowane, odtłuszczone (np. zmywaczem szybkim **CP 015** lub wolnym **CP 016**), lub w metodzie mokro w mokro w zależności od zastosowanego gruntu.

Stal, stal czarna

Dla uzyskania najlepszych efektów zaleca się wcześniejsze przygotowanie powierzchni do stopnia co najmniej Sa2,5 lub ręczne matowanie powierzchni przy użyciu materiałów ściernych do stopnia St3.

Aluminium

Dokładne odtłuszczenie i oczyszczenie powierzchni. Dla zwiększenia adhezji poleca się co najmniej zmatować powierzchnię włókniną (bordową lub czerwoną 320) lub materiałami ściernymi. Gruntoemalię należy nakładać nie później niż 4 godziny od obróbki powierzchni aluminiowych.

Ocynk

W każdym wypadku zaleca się „omiatanie” powierzchni ścierniwem. Przed lakierowaniem powierzchnie ocynkowane powinny zostać odpowiednio wysezonowane. Ze względu na różną jakość ocynku zaleca się uprzednie wykonanie testu przyczepności.

Laminaty poliestrowe

Dokładne oczyszczenie i odtłuszczenie powierzchni. Dla zwiększenia adhezji poleca się co najmniej zmatować powierzchnię włókniną (bordową lub czerwoną 320) lub materiałami ściernymi.



PRZYGOTOWANIE PRODUKTU

Proporcje mieszania z utwardzaczem i rozcieńczalnikami

NATRYSK KONWENCJONALNY (pistolet wysokociśnieniowy (RP) / airspray / kubkowy / pneumatyczny / pompa membranowa)			
WAGOWO	A	B	C
5:1	100 g	20 g	25-45 g
OBJĘTOŚCIOWO	A	B	C
4:1	100 części	25 części	20-30%

NATRYSK AIRMIX (w osłonie powietrza)			
WAGOWO	A	B	C
5:1	100 g	20 g	13-27 g
OBJĘTOŚCIOWO	A	B	C
4:1	100 części	25 części	10-20%

NATRYSK AIRLESS (wysokociśnieniowy, bez osłony)			
WAGOWO	A	B	C
5:1	100 g	20 g	13-27 g
OBJĘTOŚCIOWO	A	B	C
4:1	100 części	25 części	10-20%



APLIKACJA

Temperatura podłoża powinna być wyższa, co najmniej o 3°C niż punkt rosy.
Zaleca się aplikację w pomieszczeniach o odpowiedniej wentylacji.



NATRYSK KONWENCJONALNY (pistolet wysokociśnieniowy (RP) / airspray / kubkowy / pneumatyczny / pompa membranowa)			
Dysza	Ciśnienie	Ciśnienie osłony powietrza	Lepkość aplikacyjna DIN 4 mm przy 20°C
1,5-1,8	2-4 BARÓW	nie dotyczy	20-28 sek.
NATRYSK AIRMIX (w osłonie powietrza)			
Dysza	Ciśnienie	Ciśnienie osłony powietrza	Lepkość aplikacyjna DIN 4 mm przy 20°C
0,009-0,013	2-4 BARÓW	1-2,5 BARÓW	22-35 sek.
NATRYSK AIRLESS (wysokociśnieniowy, bez osłony)			
Dysza	Ciśnienie	Ciśnienie osłony powietrza	Lepkość aplikacyjna DIN 4 mm przy 20°C
0,011-0,015	2-4 BARÓW	nie dotyczy	40-60 sek.





Żywotność mieszanki

2-3 h



Aplikacja

1-2 warstwy
50-100 µm każda



FLASH OFF

10-20 min
w zależności
od grubości
warstw (WFT)



Aplikacja wałkiem

0-10%
rozcieńczalnika



CZAS SCHNIĘCIA

Pyłosuchy	20 min w 20°C
Do przenoszenia	60-90 min w 20°C
Do oklejania	6 h w 20°C
Suchy w dotyku	4 h w 20°C
Suchy na wskroś	7 dni
Wyrzewanie	30 min w 60°C

Produkty powinny być przechowywane w szczelnie zamkniętych opakowaniach w wentylowanym i chłodnym pomieszczeniu. Zalecana temperatura składowania: 5-30°C. Chronić przed nasłonecznieniem. Termin przydatności: 24 miesiące od daty produkcji.