

CP 334



Dostępne kolory

Szpachlówka poliestrowa Soft Plus

Wielofunkcyjna szpachlówka poliestrowa **CP 334 Soft Plus** łączy w sobie cechy szpachlówek wypełniających z cechami szpachlówek wykończeniowych. Charakteryzuje się dobrą przyczepnością do różnego rodzaju podłoży, wypełnianiem zarówno dużych nierówności, jak i małych ubytków oraz łatwością w nakładaniu i obróbce grubymi, a także drobnymi papierami. Soft Plus pozostawia bardzo gładką powierzchnię bez dziurek, zmniejszając potrzebę zbędnego szlifowania.

Szpachlówka nie może być stosowana na powierzchniach mających bezpośredni kontakt ze środkami spożywczymi i wodą pitną. Dostępna jest w opakowaniu 1 i 1,8 kilograma.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
1 kg + 20 g (utwardzacza)	6 szt. + 6 szt.
1,8 kg + 40 g (utwardzacza)	6 szt. + 6 szt.



ŁATWA W OBRÓBKĘ



DOBRA PRZCZEPNOŚĆ



GŁADKA POWIERZCHNIA



WYSOKA WYTRZYMAŁOŚĆ



MOCNO WYPEŁNIA



CZAS PRZYDATNOŚCI UŻYCIA MIESZANKI

5-6 min po wymieszaniu z utwardzaczem



TERMIN MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI

12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu



LZO/VOC

Dz.U.2016r., poz. 1353, kat.B/2(250) 61

PRZEBIEG

PROCESU



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Produkt aplikujemy na uprzednio oszlifowane i oczyszczone podłoże. Stare powłoki należy usunąć. Najskuteczniejszą metodą jest aplikacja na grunt epoksydowy **CP 394**. Nie nakładać szpachlówek na grunt reaktywny



PROPORCJE MIESZANIA

100 części CP 334

Utwardzacz:

- < 10°C - 3-3,5%
- 10-20°C - 2-2,5%
- > 20 °C - 1-1,5%



APLIKACJA

Aplikacja w kilku cienkich warstwach. Po każdej z nich produkt powinien być utwardzony



ZMIESZAĆ PRZED UŻYCIEM

Produkt należy wymieszać przed i po dodaniu utwardzacza



SUSZENIE

Czas schnięcia w temp. 20°C i wilgotności względnej 65%: - 20-30 min



SUSZENIE IR

~5-10 min, nie przekraczać temp. 80°C



SZLIFOWANIE

Zgrubne (na sucho): **P100-P120**
Wykończeniowe (na sucho): **P120-P280**