



CP 385

Dostępne kolory



Podkład mokro w mokro
2K HS 4:1

CP 385 to produkt przeznaczony do pracy w systemie „mokro w mokro” z lakierami **Aqua 2G**, **Kar-Bon**, **Acryl** oraz **LV Cryl**. Jego największymi zaletami są: znakomita rozlewność, dzięki czemu otrzymujemy idealnie gładką powierzchnię, na którą bez szlifowania można nałożyć kolejną warstwę lakierów bazowych bądź nawierzchniowych oraz krótki czas schnięcia. Oba te atuty znacznie ułatwiają pracę i co najważniejsze, skracają.

Podkład **CP 385** może być nakładany na gołą blachę lub oryginalne elementy powlekane katalforezą i charakteryzuje się właściwościami ochronnymi oraz uszczelniającymi, które skutecznie hamują przebieg procesów korozyjnych.

Produkt dostępny w rozlaniu 1 litr.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
1 L + 0,25 L (utwardzacz)	6 szt. + 6 szt.



MOŻLIWA APLIKACJA
„MOKRO W MOKRO”



DOSKONAŁA
ROZLEWNOŚĆ



DŁUGI CZAS
OTWARCIA 24H



OCHRONA
ANTYKOROZYJNA



MOŻLIWOŚĆ
USUWANIA
WTRĄCEN



MOKRO W MOKRO

Jedna warstwa, aplikacja warstwy dekoracyjnej do **24 godzin**, po tym czasie należy podszlifować podkład, grubość powłoki **20-30 µm**



LEPKOŚĆ NATRYSKOWA

21-25 sek. DIN Flow Cup **4mm**



ZALECANE ROZMIARY SITKA LAKIERNICZEGO

190 µm



WYDAJNOŚĆ

10-12 m²/L



CZAS PRZYDATNOŚCI UŻYCIA MIESZANKI

60 min



GRUBOŚĆ POWŁOKI SUCHEJ

- 1 warstwa - **20-30 µm**



TERMIN MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI

CP 385: 24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu
CP 282/ CP 285/ CP 286: 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu



LZO/VOC

Dz.U.2016r., poz. 1353,
kat.B/3(540) 517



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powierzchnię odtłuszczamy **CP 015**. Podkład nakładamy na rozszlifowane powłoki **P320** lub drobniejszy. W przypadku aplikacji na tworzywa sztuczne matujemy powłokę (szarą włókniną **P1200**), następnie aplikujemy promotor przyczepności **CP 390**



PROPORCJE MIESZANIA

4:1

100 części CP 385
25 części utwardzacza **CP 282/ CP 285/ CP 286**
40-50% rozcieńczalnika **CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075**



USTAWIENIA PISTOLETU

Metoda „mokro w mokro” : rozmiar dyszy **1,2-1,4 mm**, ciśnienie robocze HVLP/RP: **1,8-2,0 bara**



APLIKACJA

1 pełna warstwa. W przypadku niepełnego krycia produktu można nałożyć kolejną warstwę



CZAS ODPAROWANIA PO APLIKACJI

W temp. **20°C** i wilg. względnej **65%**: **25-30 min**



APLIKACJA WARSTWY DEKORACYJNEJ

Od **30 min** po aplikacji do **24 godz.**

PRZEBIEG

PROCESU