



CP 332

Dostępne kolory

Szpachlówka natryskowa Finish

CP 332 Finish to poliestrowa szpachlówka natryskowa wykończeniowa przeznaczona zarówno do obróbki mechanicznej, jak i ręcznej drobnoziarnistymi papierami ściernymi. Pozwala uzyskać doskonałą i gładką powłokę nawet przy dużych powierzchniach. Produkt bardzo dobrze izoluje od podkładu akrylowego oraz zabezpiecza przed szkodliwym wpływem przedozowania lub zastosowania zbyt małej ilości utwardzacza w szpachlówkach poliestrowych. Czas utwardzania **CP 332** Finish można skrócić poprzez wygrzewanie w temperaturze nie przekraczającej 60°C. Dostępna jest w opakowaniu 1 kilogram.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
1 kg + 30 g (utwardzacza)	6 szt. + 6 szt.



GRUBA POWŁOKA



WŁAŚCIWOŚCI
IZOLUJĄCE



GŁADKA
POWIERZCHNIA



SZYBKI CZAS
SCHNIĘCIA



DODAWANY
UTWARDZACZ



LEPKOŚĆ NATRYSKOWA
45-55 sek. DIN Flow Cup 4mm



**CZAS PRZYDATNOŚCI
UŻYCIA MIESZANKI**
30-40 min



GRUBOŚĆ POWŁOKI SUCHEJ
1 warstwa - 250-300 µm



**TERMIN
MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI**
12 miesięcy w oryginalnie
zamkniętym opakowaniu



LZO/VOC
Dz.U.2016r., poz. 1353,
kat.B/2(250) 31

PRZEBIEG

PROCESU



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Produkt aplikujemy na uprzednio oszlifowane i oczyszczone podłoże. Stare powłoki należy usunąć. Najskuteczniejszą metodą jest natrysk na grunt epoksydowy **CP 394**. Nie nakładać szpachlówki na grunt reaktywny



PROPORCJE MIESZANIA

100 części CP 332 + 4,5 części utwardzacza (w komplecie)
Opcjonalnie 10 % rozcieńczalnika **CP 032**



USTAWIENIA PISTOLETU

Rozmiar dyszy: **1,8-3,0 mm**; ciśnienie robocze: HVLP/RP **1,8-2,0 bara**



APLIKACJA

1-3 warstwy



SUSZENIE

Czas schnięcia w temp. **20°C** i wilgotności względnej **65%**:
~ 2-3 godz.
Czas schnięcia w temp. **60°C** i wilgotności względnej **65%**:
~ 30 min



SUSZENIE IR

~8-12 min, nie przekraczać temp. **80°C**



SZLIFOWANIE

Zgrubne (na sucho): **P180-P240**
Wykończeniowe (na sucho):
P280-P360