



CP 1500

Lakier bezbarwny 2K MS 2:1

Produkt **CP 1500** jest lakierem opartym na wysokiej jakości żywicy MS, tworzącym przezroczystą powłokę. Dobrze sprawdza się zarówno przy lakierowaniu małych, jak i dużych powierzchni. **CP 1500** charakteryzuje się bardzo dobrą rozlewnością, doskonałą odpornością na zarysowania oraz na wpływ warunków atmosferycznych.

Dzięki lakierowi uzyskujemy wysoki połysk, jednak w połączeniu z **CM 10** może również tworzyć półmat. Produkt dostępny w rozlanu o pojemności 1 i 5 litrów.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
1 L	6 szt.
5 L	4 szt.



ODPORNY NA
ZARYSOWANIA



MOŻLIWOŚĆ
TWORZENIA
PÓŁ-MATU



ODPORNY
NA WARUNKI
ATMOSFERYCZNE



NADAJE WYSOKI
POŁYSK



BARDZO DOBRA
ROZLEWNOŚĆ



LEPKOŚĆ NATRYSKOWA
15-16 sek. DIN Flow Cup 4mm



**ZALECANE ROZMIARY
SITKA LAKIERNICZEGO**
125-190 µm



WYDAJNOŚĆ
~ 7 m²/L



**CZAS PRZYDATNOŚCI
UŻYCIA MIESZANKI**
~ 6 godz.



GRUBOŚĆ POWŁOKI SUCHEJ
1 warstwa - 20-25 µm



POLEROWANIE
Szlifowanie gradacją w zakresie **P1500-P2500**. Następnie można przystąpić do polerowania systemem polerskim Profix



**TERMIN
MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI**
CP 1500: 24 miesiące w oryginalnie zamkniętym opakowaniu
CP 285/ CP 282/ CP 286: 12 miesięcy w oryginalnie zamkniętym opakowaniu



LZO/VOC
Dz.U.2016r., poz. 1353,
kat.B/5(840) 565

PRZEBIEG

PROCESU



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA
Jeśli powierzchnia jest zanieczyszczona, podłoża pokryte lakierami bazowymi przecieramy ściereczką antystatyczną



PROPORCJE MIESZANIA
2:1
100 części CP 1500
50 części CP 285 utwardzacza
dodajemy **10-20%** rozcieńczalnika
CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075
Alternatywne utwardzacze:
CP 282 (szybki) < 15°C
CP 286 (wolny) > 25°C



USTAWIENIA PISTOLETU
Rozmiar dyszy: **1,2-1,4 mm**;
ciśnienie robocze: HVLP/RP
1,8-2,0 bara



APLIKACJA
2 pełne warstwy



**CZAS ODPAROWANIA
PO APLIKACJI**
W temp. **20°C** i wilg. względnej **65%**:
5-10 min po nałożeniu warstwy



SUSZENIE
Czas schnięcia w temp. **20°C**
i wilgotności względnej **65%**:
- pyłosuchość: **15 min**
- nie klei się: **40 min**
- do montażu: **5 godz.**
- na wskroś: **10 godz.**

Czas schnięcia w temp. **60°C**
i wilgotności względnej **65%**:
- do montażu: **30 min**



SUSZENIE IR
~30 min