



CP 363

Dostępne kolory



Podkład Multisealer 2K HS 4:1

CP 363 jest idealnym podkładem izolującym i spełniającym funkcję promotora przyczepności, który pozwala na szybkie przelakierowanie starych powłok lakierniczych, bez potrzeby ich szlifowania. Podkład możemy aplikować w technologii „mokro w mokro”, a dzięki swoim właściwościom nadaje nakładanemu na niego lakierowi wysoki połysk i chroni przed korozją. **CP 363** można dobarwiać systemem akrylowym i wodnym do 5%. Produkt dostępny w rozlaniu o pojemności 0,8 litra.

OPAKOWANIE	
Pojemność	Opakowanie zbiorcze
0,8 L	6 szt.



**NIE WYMAGA
SZLIFOWANIA
STARYCH POWŁOK**



**BARDZO DOBRA
PRZYPĘCNOŚĆ**



**MOŻLIWA APLIKACJA
„MOKRO W MOKRO”**



**OCHRONA
ANTYKOROZYJNA**



**MOŻLIWOŚĆ
DOBARWIANIA**



MOKRO W MOKRO

Jedna warstwa, aplikacja warstwy dekoracyjnej do 1 godziny, grubość powłoki **20-30 µm**



LEPKOŚĆ NATRYSKOWA

15-17 sek. DIN Flow Cup **4mm**



ZALECANE ROZMIARY SITKA LAKIERNICZEGO

125-190 µm



WYDAJNOŚĆ

8-9 m²/L



CZAS PRZYDATNOŚCI UŻYCIA MIESZANKI

60 min



GRUBOŚĆ POWŁOKI SUCHEJ

- 1 warstwa - **10-20 µm**



TERMIN MINIMALNEJ TRWAŁOŚCI

CP 363: 24 mies. w oryginalnie zamkniętym opakowaniu
CP 282/ CP 285/ CP 286: 12 mies. w oryginalnie zamkniętym opakowaniu



LZO/VOC

Dz.U.2016r., poz. 1353,
kat.B/3(540) 540

PRZEBIEG

PROCESU



PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Aplikacja na stabilne, wcześniej już polakierowane powłoki lakiernicze, odtłuszczone zmywaczem **CP 015**.
Możliwe ewentualne zmatowienie szarą włókniną **P1200** (nowe elementy)



PROPORCJE MIESZANIA

4:1

100 części CP 363
25 części utwardzacza **CP 282/ CP 285/ CP 286**
30% rozcieńczalnika **CP 040/ CP 070/ CP 055/ CP 075**.
Możliwość dodania **5%** lakieru **Acryl, LV Cryl, Aqua 2G**



USTAWIENIA PISTOLETU

Rozmiar dyszy: **1,4-1,6 mm**;
ciśnienie robocze: HVLP/RP
1,8-2,0 bara



APLIKACJA

1 warstwa
(nie budujemy grubości)



CZAS ODPAROWANIA PO APLIKACJI

W temp. **20°C** i wilg. względnej **65%: 10-15 min** po nałożeniu warstwy



SUSZENIE

Czas schnięcia w temp. **20°C** i wilgotności względnej **65%:**
- pyłosuchość: **5 min**