



CP 2008

Klarlack 2K HS 2:1

CP 2008, Zweikomponenten-Klarlack, zeichnet sich durch ein unverwechselbares Profil mit niedrigem organischen Anteil (<420 g/l) und einem außergewöhnlich hohen Festkörperanteil aus. Diese einzigartige Formulierung resultiert in einer Beschichtung, die eine faszinierende Mischung aus hohem Glanz, Intensität und hervorragender Beständigkeit gegen Kratzer und Witterungseinflüsse aufweist. **CP 2008** zeichnet die Möglichkeit aus, einen dicken Film zu bilden, der sowohl für kleine als auch für großflächige Anwendungen geeignet ist. Dieser Klarlack verleiht nicht nur eine zusätzliche Glanzschicht, sondern sorgt auch für eine extreme Kratzfestigkeit und einen bemerkenswerten UV-Schutz, was zu einer dauerhaften Haltbarkeit und ästhetischer Exzellenz beiträgt.

Als Antwort auf die verschiedenen Projektanforderungen ist **CP 2008** in 1- und 5-Liter-Dosen erhältlich und bietet eine praktische und vielseitige Wahl für eine Reihe von Anwendungen.

VERPACKUNG	
Volumen	Kollektive Verpackung
1 l	6 St.
5 l	4 St.



KRAZTFEST



**ERHÖHT DIE
FARBINTENSITÄT**



WETTER-RESISTENT



TIEFENGLANZ



**MEHRERE
MÖGLICHKEITEN
DER VERDÜNNUNG**



SPRITZVISKOSITÄT

18-22 sek DIN Flow Cup 4 mm



LACKSIEB

125-190 µm



FARBEFFIZIENZ

~7 m²/l



TOPFZEIT

1 Std.



TROCKENSCHICHTDICKE

1 Schicht -25-30 µm



POLIEREN

Abschleifen mit **P1500-P2500**.
Das Polieren kann dann mit dem
Profix Poliersystem durchgeführt
werden



MINDESTHALTBARKEIT

CP 2008: 24 Monate in original
versiegelter Verpackung
CP 208: 12 Monate in original
versiegelter Verpackung



VOC

2004/42/WE/IIIB(e)(840)<840

PROZESS

ABLAUF



UNTERGRUNDVORBEREITUNG

Vergewissern Sie sich, dass die Basislack-
Oberfläche mit einem antistatischen Tuch
gesäubert wurde, bevor Sie den Klarlack
auftragen, um ein makelloses Finish zu
erzielen.



MISCHVERHÄLTNIS

2:1
100 Teile von **CP 2008**
50 Teile von Härter **CP 208**
2.5-10% von Verdüner **CP 040/ CP 070/**
CP 055/ CP 075

Alternative Härter:
CP 208 Fast < 15°C
CP 208 Slow >25°C



SPRITZPISTOLENEINSTELLUNGEN

Düsengröße: **1.2-1.4 mm**;
Betriebsdruck: HVLP/RP **1.8-2.0 bar**



ANWENDUNG

1.5-2 Schichten



VERDAMPFUNGZEIT NACH DER ANWENDUNG

5-10 Min. nach Anwendung
bei **20°C** und **65%** relativer
Luftfeuchtigkeit



TROCKNUNG

Trocknungszeiten bei **20°C** und
65% relativer Luftfeuchtigkeit:
- Staubschicht: **30 min**
- nicht klebend: **90 min**
- zur Montage: **7 Std.**
- Vollständig: **10 Std.**
Trocknungszeiten bei **60°C** und
65% relativer Luftfeuchtigkeit:
- zur Montage: **30 min**



IR-TROCKNUNG

~30 min